


Scheuerbeständigkeit nach EN ISO 12947 Teil 2, Twin und PBI-Matrix.



Zerstörung bei 30.000 Scheuerungen

Demonstrationsmuster
Demonstration Sample
60359.00 # 1
"TWIN 220 g/m² M 4318 beige"




**Twin, nach Scheuerung
fast keine sichtbaren
Schäden**

ÖTI - Institut für Ökologie,
Technik und Innovation
A-1050 Wien, Spengergasse 20
Tel. +43 1 544 25 43-0

Zerstörung bei 27.500 Scheuerungen

Demonstrationsmuster
Demonstration Sample
60359.00 # 2
"PBI Matrix 210 g/m² 8799
beige"



**PBI-Matrix, nach
Scheuerung stark
sichtbare Abreibung**

ÖTI - Institut für Ökologie,
Technik und Innovation
A-1050 Wien, Spengergasse 20
Tel. +43 1 544 25 43-0

www.pfeifer.co.at

Der Feuerwehrausstatter
PFEIFER

Bahnhofstraße 32 | A-8430 Leibnitz | Tel.: +43 699 112 122 00 | Fax: +43 699 412 122 00 | Email: pfeifer@pfeifer.co.at